

# DL.10.00.0000

## BARİYER VERNİK

TANIM
Çift komponentli zemin verniğidir. Masif ve kaplama yüzeylerde poliüretan ve polyester dolgu vernik uygulamalarından önce ilk kat olarak uygulanır. Ahşabın doğal renginin korunmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyi ince bir kat şeklinde doldurduğu için dolgu amaçlı kullanılan vernikten tasarruf edilmesini sağlar. Açık ve koyu renk masif kaplamalarda özellikle doğal renk ve görünümün korunması amacıyla ilk kat olarak Bariyer Kat Vernik uygulaması yapılır. 15 - 20 dakika sonra Selülozik, Poliüretan, Polyester Dolgu Vernikleri uygulanabilir. Zemine renklendirme yapılacaksa Bariyer Kat Vernik tamamen kurduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIĞI
DL.10.00.0000	BARİYER VERNİK	100
PH.63	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	100

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Bariyer kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.  Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 1 çapraz kat olarak uygulanır.  Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış bariyer vernik, sertleştirici ilave edilmemiş verniğin içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,89 - 0,91 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (BARİYER)	10 - 12
VİSKOZİTE	ÇOK İNCE / KULLANIMA HAZIR
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	36,5 - 37,5

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.  Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
POT LIFE	min. 4 - 5 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 10 - 15 dakika
TAM KURUMA	5 - 6 saat

UYARILAR
Bariyer Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda karıştırıldığında uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 12,5 - 13,5 saniyedir. 1 lt bariyer vernik ile yaklaşık 15 - 20 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir. Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir. Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Vernik cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir. Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	5 LT	

