

# DL.20.00.1100

## BEYAZ BARIYER ASTAR

TANIM
Çift komponentli, yüksek dolgu içerikli beyaz zemin astarıdır. Masif ve kaplama yüzeylerde poliüretan ve polyester dolgu vernik uygulamalarından önce ilk kat olarak uygulanır. Uygulandığı yüzeyi ince bir kat şeklinde doldurduğu için astar amaçlı kullanılan ürünlerden tasarruf edilmesini sağlar. Masif kaplamalarda ilk kat olarak Bariyer Kat Astar uygulaması yapılır. 15 - 20 dakika sonra Selülozik, Poliüretan, Polyester astarlar uygulanabilir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
DL.20.00.1100	BEYAZ BARIYER ASTAR	100
PH.67	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	50
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	15 - 20

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Bariyer kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.  Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 1 çapraz kat olarak uygulanır.  Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış bariyer vernik, sertleştirici ilave edilmemiş verniğin içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,34 - 1,36 gr/cm <sup>3</sup> 20°C
%KATI (BARIYER)	64 - 66
VİSKOZİTE	125 - 135
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	24 - 26

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.  Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
POT LIFE	min. 4 - 5 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 10 - 15 dakika
TAM KURUMA	5 - 6 saat

UYARILAR
Bariyer astar karışımı yukarıda belirtilen oranlarda karıştırıldığında uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 14 - 15 saniyedir. 1 lt Bariyer astar ile yaklaşık 10 - 15 m <sup>2</sup> alan kaplanabilir. Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir. Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Vernik cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir. Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	12 KG	

