

EB.10.00.1100

EPOKSİ PARLAK BEYAZ BOYA

TANIM
Epoksi reçine esaslı, çift komponentli, reaksiyon kurumalı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenmiş son kat boyadır. Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır.
Su, deniz suyu, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde; genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında kullanılır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
EB.10.00.1100	EPOKSİ PARLAK BOYA	100
EH.92	EPOKSİ SERTLEŞTİRİCİ	25
TE.20	EPOKSİ TİNER	70 - 80

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.
Rulo ve fırça ile de uygulanabilir. Rulo uygulamalarında kabarcık oluşumu izlemeli ve eğer varsa yumuşak uzun kıllı bir fırça ile hafif taramalar yapılmalıdır.
Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış astar, sertleştirici ilave edilmemiş astarın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1.62 - 1.64 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA)	80 - 82
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	39 - 41
VİSKOZİTE	125 - 135 KU
PARLAKLIK	70 - 80

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
POT LIFE	min. 6 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 4 - 6 saat
TAM KURUMA	1 hafta

UYARILAR
Epoksi Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 12 - 14 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Astar cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	16 KG	

