

PA.25.00.1100

POLİÜRETAN BEYAZ ASTAR

TANIM
Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı astardır. Her türlü ahşap yüzeye son kat boya tatbiki için gereken düzgün zemini sağlamak amacıyla kullanılır.
Uygulama yapılacak ahşap veya panelin gözeneklerini doldurarak, son kat boya için düzgün ve pürüzsüz bir yüzey hazırlar. Rahat zımparalanır.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
PA.25.00.1100	POLİÜRETAN ASTAR	100
PH.30	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	25
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	15 - 20

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.
Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış astar, sertleştirici ilave edilmemiş astarın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,58 - 1,60 gr/cm ³ 20°C
%KATI (ASTAR)	75 - 77
VİSKOZİTE	100 - 105 KU
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	21 - 23

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

UYGULAMA DETAYLARI	
POT LIFE (25°C)	min. 4 - 6 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 40 - 60 dakika
ZIMPARA KURUMASI	8 - 12 saat

UYARILAR
Poliüretan Astar karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg astar ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Astar cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	12 KG	

