

PG.20.XX.1100

POLİÜRETAN MAT BEYAZ PANEL KAPI BOYA

POLCHEM
Ahşap Boyama Sistemleri

TANIM
Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı boyadır. Poliüretan yapısı nedeni ile sert ve aynı zamanda elastik bir film oluşturur.Çizilme ve darbelerle karşı dirençlidir.
Ahşap panel kapı yüzeyler için özel olarak formüle edilmiş bir son kat boyadır. Poliüretan astar ile astarlama işlemleri uygun bir şekilde yapılmış ve zımparalanmış ahşap panel kapı yüzeylerine uygulanır. Uygulandığı yüzeye mat görünüm verir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
PG.20.XX.1100	POLİÜRETAN BEYAZ PANEL KAPI BOYA	100
PH.32	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	25
TN.10	SELÜLOZİK TİNER	45 - 50

UYGULAMA METODU
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Boya kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.
Belirtilen oranlarda hazırlanan karışım, 5 - 10 dakika dinlendirildikten sonra pistole ile 2 - 3 çapraz kat olarak uygulanır. Katlar arasında 30 - 60 dakika beklenmelidir.
Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökülmemeli, + 5°C'nin altı ve + 45°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER	
GÖRÜNÜM	SIVI, BEYAZ
YOĞUNLUK	1,40 - 1,42 gr/cm ³ 20°C
%KATI (BOYA)	69 - 71
VİSKOZİTE	90 - 95 KU
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	25 - 27
POT LIFE	min. 8 - 12 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 30 - 60 dakika
TAM KURUMA	24 - 48 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI
Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.
Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ
30 / 40

UYARILAR
Poliüretan Boya karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 13 - 14 saniyedir.
1 kg boya ile 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 8 - 10 m ² alan kaplanabilir.
Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.
Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
Boya cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.
Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	4 KG	
	16 KG	
	20 KG	

