

PV.10.XX

POLİÜRETAN MAT PARKE VERNİK

TANIM

Poliüretan esaslı, çift bileşenli, kimyasal kurumalı parke verniktir. Uygulandığı yüzeye mat bir görünüm verir. Kendinden dolgulu, yüksek sararma, çizilme, sürtünme ve darbe direncine sahip, ısı ve kimyasal direnci yüksek, hızlı kuruyan ve dolgun bir film oluşturan bir verniktir.

İç cephe kullanımı için uygundur. Her türlü parke ve ağaç üzerine uygulanabilir.

KOD	ÜRÜN	% AĞIRLIKÇA
PV.10.XX	POLİÜRETAN MAT PARKE VERNİK	100
PH.24	POLİÜRETAN SERTLEŞTİRİCİ	100
TP.10	POLİÜRETAN TİNER	20 - 25

UYGULAMA METODU

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir ve yağdan arındırılmalı, nemli ya da ıslak olmamalıdır. Vernik kullanılmadan önce iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir.

Önerilen oranlarda hazırlanan karışım pistole ile Ham MDF yüzeyler 3 çapraz kat, Dolgulu yüzeyler 2 çapraz kat şeklinde uygulanır. Katlar arasında pürüz zımpara yapılmalıdır. 1. çapraz kat sonrası 20 - 25 dakika beklenmeli, 2. çapraz kat sonrası 2 saat beklenmelidir. Her çapraz kat için yeni karışım hazırlanıp uygulanması tavsiye edilir.

Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış vernik, sertleştirici ilave edilmemiş verniğin içerisine dökülmemeli, +5°C'nin altı ve +30°C'nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM	SIVI, ŞEFFAF
YOĞUNLUK	0,98 - 1.00 gr/cm ³ 20°C
%KATI (VERNİK)	54 - 58
VİSKOZİTE	60 - 70 KU
%KATI (SERTLEŞTİRİCİ)	37 - 39
POT LIFE	min. 1 - 2 saat
DOKUNMA KURUMASI	min. 15 - 25 dakika
TAM KURUMA	12 - 24 saat

DEPOLAMA ÖMRÜ VE ŞARTLARI

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, direk güneş ışığına maruz kalmayacak serin ortamlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar üst üste 3 kattan fazla konulmamalıdır.

Orijinal ambalajında stok süresi 1 yıldır.

STANDART GLOSS SEÇENEKLERİ (XX)

30 / 60

UYARILAR

Poliüretan Vernik karışımı yukarıda belirtilen oranlarda inceltildiğinde uygulama viskozitesi 25°C DIN 4' de 16 - 16,5 saniyedir.

1 kg vernik ile 35 - 40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde yaklaşık 12 - 13 m² alan kaplanabilir.

Ahşabın cinsi, yüzey pürüzlülüğü ve emiciliği gibi nedenlere bağlı olarak kaplama alanı değişebilir.

Uygulamada pistole, yüzey durumuna uygun zımpara, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.

Vernik cildinize temas ettiğinde hemen su ve sabun ile yıkayınız. Cildinize zarar verme olasılığı yüksektir.

Ateşten uzak tutulmalı, uygulama esnasında sigara içilmemelidir.

AMBALAJ BİLGİSİ	5 LT	

